



Finish

Satijn

Kleurloze, slijtvaste satijn parketvernis op basis van watergedragen polyurethaan-acrylaat met UV-blokker



Gebruiksaanwijzing

Toepassingen: deze watergedragen, weinig verkleurende, elastische en verzegelende binnenafwerking geeft een “natuurlijke zachte zijdeglans” aan alle houten vloeren en diverse types parket die niet gekleurd zijn. Wordt ook gebruikt op nagenoeg alle houtsoorten en houten vloeren die gekleurd worden met DevoNatural Colour. DevoNatural Finish satijn is binnen ook toepasbaar op houten deuren, meubelen, plafonds, enz.

- Sneldrogend;
- Geen aanzetten;
- Weinig verkleuring van het hout;
- Gemakkelijk in gebruik;
- UV-filter, tegen vergeling;
- Solventvrij;
- Geen hinderlijke geur.

Bijzondere eigenschappen:

transparante, slijtvaste en elastische afwerking, die de parketvloer verzegelt. Geeft een natuurlijke zachte zijdeglans met het comfort van een geverniste vloer! Slijtvast en gemakkelijk te onderhouden. De vloer kan eerst gekleurd worden met DevoNatural Colour.

Vorbereiding ondergrond: de ondergrond moet zuiver, droog, ontstof en vrij van vet, boenwas en olie zijn.

Vorbereiding product: goed schudden en roeren voor gebruik.

Aanbrengen: met vernis-/lakrol kortharig, kwast of spuitpistool.

Vernis-/lakrol of kwast: werk steeds in stroken van maximaal 60 à 80 cm breed. Eerst met een kwast de kanten, vervolgens met een roller eerst dwars op de nerf, dan egaal uitrollen in de lengte. Laat de stroken in elkaar vloeien. Breng 2 tot 3 lagen aan afhankelijk van het gebruik en de gewenste slijtvastheid.

Airless: nozzle: 0.2 – 0.3; druk: 80 – 120 bar.

Luchtspuit: nozzle: 1 – 2 mm; druk: 2 – 3 bar.

Afwerking: na 5 à 6 uren, naschuren met rotatieve machine of manueel. De eerste laag met gaasschuurschijf korrel 150. Tussen de 2de en 3de laag met gaasschijf korrel 220.

Overloopbaar: na 4 uren.

Volledige uithardingtijd: 7 dagen.

Verwerkingstemperatuur: niet verwerken bij temperaturen onder de 12°C of boven de 25°C.

Verbruik: 10 – 14 m²/L per laag, 2 tot 3 lagen.

Reiniging gereedschap: met water.

Onderhoud: vanaf 3 weken na afwerking: met DevoNatural Soft Cleaner en DevoNatural Polish. Zie ook de DevoNatural onderhoudsfiche voor geverniste vloeren.

Houdbaarheid: in goed gesloten verpakking minimaal 1 jaar. Vorstvrij bewaren, en beschermen tegen hoge temperaturen.

Finish

Satijn

Technische eigenschappen

Beschrijving (type):	Natuurlijke satijn parketvernis voor parket en plankenvloeren
Basis:	Watergedragen polyurethaan- acrylaat.
Karakteristieke eigenschappen:	Transparant, krasvast, satijn, niet vergelend, waterafstotend, beschermt tegen UV inwerking.
Verwerking:	
Ondergrond:	Dient droog, goed gereinigd en vrij van vet, olie, was en stof te zijn.
Materiaaltemperatuur:	10 – 25 °C
Luchtvochtigheid:	40 – 70%
Materiaalvochtigheid:	Afhankelijk van de houtsoort (bvb. eik tussen de 9 en 12%.)
Vorbereiding product:	Klaar voor gebruik. Steeds roeren en goed schudden voor gebruik.
Potlife:	N.v.t.
Te verwerken door middel van:	<ol style="list-style-type: none">1. Met aqua vernis- lakrol kortharig, kwast of spuitpistool.2. Airless: nozzle: 0.2 – 0.3; druk: 80 – 120 bar.3. Luchtspuit: nozzle: 1 – 2 mm; druk: 2 – 3 bar.
Te verdunnen/te reinigen met:	Water.
Verbruik/uitschrijkmogogen:	1L aanbrengen op 4m ² in 3 lagen. 12 - 14m ² /L per laag.
Laagdikte:	Bij het aanbrengen van 75 µm bedraagt de doge laagdikte 25 µm.
Fysische en chemische eigenschappen:	
Kleur(en):	Melkachtig wit.
Reuk :	Reukloos.
Consistentie:	Vloeibaar.
Viscositeit, kinematisch 20 °:	35 - 50 s methode: 4DIN53211
Soortelijk gewicht 20 °C/dichtheid:	1,00 – 1,04 kg/L methode: DIN 53217
Vaste stoffen in gewicht:	28 - 32% methode: berekend
VOC-gehalte:	3 - 5% methode: berekend
Droging bij 20 °C/65% RV:	Stofdroog na ca. 2 – 3 uur Overschilderbaar na ca. 5 – 6 uur
Volledige uitharding:	7 dagen
Glans (H.60 °):	35 – 50 GU
pH 20 °C:	8 – 8,5
Oplosbaar in water 20 °C:	Ja, niet na volledige uitharding.
Dampspanning/20 °C, mBar:	N.v.t.
Vlampunt:	Geen
Zelfontbranding bij:	N.v.t.
Afschuifsterkte:	N.v.t.
Houdbaarheid:	Vorstvrij en in goed gesloten verpakking, minimaal 12 maanden. Niet blootstellen aan temperaturen boven de 45 °C.
Veiligheid:	Bevat mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
Ecologische informatie:	
Biologisch afbreekbaar:	Neen
Verwijdering:	Onbruikbare restanten beschouwen als chemisch afval en opruimen volgens de plaatselijke overheidsvoorschriften.
Levering/vervoer:	
Verpakking(en):	100 ml, 750 ml, 2 L en 10 L
© Devomat Industries NV - rev. 2018-03-13a	Opmerking: Deze gegevens zijn gebaseerd op jarenlange ervaring en onderzoek. Daar de wijze van toepassing door ons niet kan worden beïnvloed, kan op grond van deze gegevens geen aansprakelijkheid worden aanvaard.