

Basic

Extra Mat

Extra matte, één-component watergedragen PU vernis en primer - 2 in 1.



Gebruiksaanwijzing

Toepassing: Devo Basic wordt geadviseerd als gemakkelijk toepasbare primer vóór o.a. Devo Passage. In 3 lagen is Devo Basic ook toe te passen voor het afwerken van vloeren met een lage tot gemiddelde vloerbelasting. Deze watergedragen, weinig verkleurende, extra matte, elastische en verzegelende afwerking voor binnen geeft een “natuurlijk effect” aan houten vloeren. Devo Basic is binnen ook toepasbaar op houten deuren, meubelen, plafonds, enz.

- Sneldrogend;
- Geen aanzetten;
- Weinig verkleuring van het hout;
- Gemakkelijk in gebruik.

Vorbereitung ondergrond: de ondergrond moet zuiver, droog, ontstoft en vrij van vet, boenwas, olie en oude afwerkklagen zijn.

Vorbereitung product: goed schudden en roeren voor gebruik.

Aanbrengen: met vernis-/lakrol kortharig, kwast of spuitpistool.

Vernis-/lakrol of kwast: werk steeds in stroken van maximaal 60 à 80 cm breed. Eerst met een kwast de kanten, vervolgens met een roller eerst dwars op de nerf, dan egaal uitrollen in de lengte. Laat de stroken in elkaar vloeien. Breng 1 laag aan indien Devo Basic wordt ingezet als primer en werk verder af met 2 lagen van een andere Devo vernis. Breng 3 lagen aan indien Devo Basic wordt ingezet als vernis voor toepassingen met een lage tot gemiddelde belasting.

Airless: nozzle: 0.2 – 0.3; druk: 80 – 120 bar.

Luchtspuit: nozzle: 1 – 2 mm; druk: 2 – 3 bar.

Afwerking: na 5 à 6 uren. Tussen de 2de en 3de laag licht schuren met gaasschijf korrel 220 met rotatieve machine of manueel. Devo Basic kan ook als primer gebruikt worden voor verdere afwerking met 2 lagen Devo Transit of Passage. Het licht schuren tussen 2^{de} en 3^{de} laag gebeurt dan op dezelfde manier.

Overloopbaar: na 4 uren.

Volledige uithardingstijd: 7 dagen.


Verwerkingstemperatuur: niet verwerken bij temperaturen onder de 12 °C of boven de 25 °C.

Verbruik: 10 – 14 m²/L per laag.

Reiniging gereedschap: met water.

Onderhoud: vanaf 2 weken na afwerking: met Devo Fresh & Clean en Devo Polish. Zie ook de Devo onderhoudsfiche voor geverniste vloeren.

Houdbaarheid: in goed gesloten verpakking minimaal 1 jaar. Vorstvrij bewaren, en beschermen tegen hoge temperaturen.



Basic

Extra Mat

Technische eigenschappen

Beschrijving (type):**Basis:****Karakteristieke eigenschappen:****Verwerking:**

Ondergrond:

Materiaaltemperatuur:

Luchtvochtigheid:

Materiaalvochtigheid:

Voorbereiding product:

Potlife:

Te verwerken door middel van:

Te verdunnen/te reinigen met:

Verbruik/uitstrijkvermogen:

Laagdikte:

Fysische en chemische eigenschappen:

Kleur(en):

Reuk :

Consistentie:

Viscositeit, kinematisch 20°:

Soortelijk gewicht 20°C/dichtheid:

Vaste stoffen in gewicht:

VOC-gehalte:

Droging bij 20°C/65% RV:

Volledige uitharding:

Glans (H.60°):

pH 20°C:

Oplosbaar in water 20°C:

Dampspanning/20°C, mBar:

Vlampunt:

Zelfontbranding bij:

Afschuijsterkte:

Houdbaarheid:

Veiligheid:**Ecologische informatie:**

Biologisch afbreekbaar:

Verwijdering:

Levering/vervoer:

Verpakking(en):

© Devomat Industries NV - rev. 2022-04-19a

Extra matte, één-component watergedragen PU vernis en primer 2 in 1.

Watergedragen polyurethaan primer/vernis.

Transparant, krasvast, mat, weinig vergelend, waterafstotend.

Dient droog, goed gereinigd en vrij van vet, olie, was, oude afwerkklagen en stof te zijn.

10 - 25°C.

40 - 70%.

Afhankelijk van de houtsoort (bvb. eik tussen de 9 en 12%.)

Klaar voor gebruik. Steeds roeren en goed schudden voor gebruik.

N.v.t.

1. Met aqua vernis- lakrol kortharig, kwast of spuitpistool.

2. Airless: nozzle: 0.2 - 0.3; druk: 80 - 120 bar.

3. Luchtspuit: nozzle: 1 - 2 mm; druk: 2 - 3 bar.

Water

1l aanbrengen op 4 m². 12 - 14 m²/L per laag.90 - 100 gr/m²

Melkachtig wit.

Reukloos.

Vloeibaar.

25 - 30 s

1,03 kg/L

22,5 %

6,77 % = 69,71 g/l

Stofdroog na ca. 5 - 6 uur

Overschilderbaar na ca. 8 - 12 uur

7 dagen

6 - 8 GU 60°

7 - 9

Ja, maar niet na uitharding.

N.v.t.

Geen

N.v.t.

N.v.t.

Vorstvrij en in goed gesloten verpakking, minimaal 12 maanden. Niet blootstellen aan temperaturen boven de 45°C.

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.

EUH210 - Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar

EUH208 - Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on; 1,2-benzisothiazoline-3-on(2634-33-5), reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on(55965-84-9). Kan een allergische reactie veroorzaken.

Neen

Onbruikbare restanten beschouwen als chemisch afval en opruimen volgens de plaatselijke overheidsvoorschriften.

5 L

Opmerking: Deze gegevens zijn gebaseerd op jarenlange ervaring en onderzoek. Daar de wijze van toepassing door ons niet kan worden beïnvloed, kan op grond van deze gegevens geen aansprakelijkheid worden aanvaard.