High Tack

Colle de montage professionnelle, élastique et recouvrable à base de MSP, présentant une adhérence initiale extrêmement élevée.

Application : Devo High Tack est un produit de haute qualité destiné au collage structurel de plinthes, de finitions d'angle, de panneaux en bois, de polystyrène expansé, de miroirs, de panneaux décoratifs, de carreaux, etc. sur la plupart des supports comme le béton, le ciment, le plâtre, la brique, les plaques de plâtre, les plaques de fibres, les métaux, les matières synthétiques, etc.
Dans la plupart des cas, l'étayage et le serrage ne sont pas nécessaires.

- Mise en œuvre facile ;
- Adhérence initiale extrêmement élevée ;
- Élasticité durable ;
- Bonne capacité de recouvrement de peinture
- Résistance à l'eau et au gel ;
- Bonne résistance à la chaleur ;
- Bonne résistance au vieillissement.

Mode d'emploi

Préparation du support : à n'utiliser que sur un support résistant, propre, sec, exempt de poussières et de graisse. Bien dégraisser au préalable les peintures et les coatings. Ce produit n'est pas recommandé sur les supports suivants : PE, PP et Téflon.

Outillage : mettre en œuvre au moyen d'une cartouche d'injection montée sur un pistolet à mastic manuel ou à air comprimé.

Application : Appliquer Devo High Tack sur le support par bandes, par plots ou en adhérence totale. Presser (fixer si nécessaire) et laisser durcir. Ne pas mettre en œuvre à une température inférieure à +5ºC.

Temps de séchage : formation d'un film après env. 10 min, sec après env. 4 h en fonction des facteurs environnementaux (humidité de l'air et température).

Durcissement : env. 2-3 mm. par 24 heures.

Température de mise en œuvre : 5 – 30 °C

Nettoyage des outils :

Produit non durci : avec un chiffon humide ou Devo Wet Wipes.

Produit durci : mécaniquement avec une spatule, un couteau ou un grattoir à peinture.

Durée de conservation : minimum 12 mois dans l'emballage d'origine bien fermé. Température de stockage entre 15 et 25°C. Conserver à l'abri du gel.

Élimination des déchets : éliminer les résidus de produit et les emballages vides conformément aux prescriptions locales en vigueur.

High Tack

Propriétés techniques

Description (type) :	Colle de montage High Tack MSP	
Base :	MSP	
Propriétés caractéristiques :	Pâte visqueuse blanche et inodore, conditionnée dans une cartouche d'injection	
Mise en œuvre :		
Support :	N'utiliser que sur un support solide, propre, sec, exempt de poussières et de graisse. Bien dégraisser au préalable les peintures et les coatings. Supports non recommandés : PE, PP et Téflon	
Température du matériau :	15 - 25°C.	
Humidité atmosphérique :	Non applicable.	
Humidité du matériau :	Bois : 9–12 % (chêne)	
Préparation du produit :	Couper le bec d'injection à l'épaisseur souhaitée. Ouvrir la cartouche d'injection en coupant le bouchon.	
Pot-life :	Non applicable.	
Mise en œuvre :	Pistolet à projection ou pistolet à air comprimé.	
Diluant/Nettoyant :	Produit non durci : avec un chiffon humide ou Devo Wet Wipes. Produit durci : mécaniquement avec une spatule, un couteau ou un grattoir à peinture.	
Consommation/pouvoir couvrant :	Selon l'application	
Épaisseur de couche :	Non applicable.	
Propriétés physiques et chimiques :		
Teinte(s) :	Blanc (RAL 9001)	
Odeur :	Néant	
Consistance :	Pâte visqueuse à étaler	
Viscosité dynamique ou cinématique à 20 °C :	>15000 mPa/s(= cPs)	méthode : cinématique 23 °C
Poids spécifique 20 °C/densité :	1,569 kg/l	méthode : DIN 53217
Matières solides en poids :	64 %	méthode : calcul
Teneur en COV :	0 %	méthode : calcul
Séchage à 20 °C/65 % HR :	Fixation en cas de matériaux légers : immédiatement, en cas de matériaux lourds : 4 – 6 heures	
Durcissement complet :	env. 2-3 mm par 24 heures.	
Brillant (H.60°) :	Non applicable.	
pH à 20 °C :		
Soluble dans l'eau à 20 °C :	Non	
Pression de vapeur/20 °C, mBar :	Non applicable.	
Point-éclair :	Non applicable.	
Auto-inflammation à :	Non applicable.	
Résistance à la traction :	env. 2,2 N/mm².	
Durée de conservation :	Minimum 6 mois sous emballage d'origine bien fermé. Température de stockage entre 15 et 25 °C. Éviter les températures extrêmes inférieures à 0°C et supérieures à 30°C.	
Sécurité :	Pour plus d'information, voir la fiche d'information de sécurité. (MSDS)	
Informations écologiques :		
Biodégradable :	Non	
Élimination :	Éliminer les résidus de produit et les emballages vides conformément aux prescriptions locales en vigueur.	
Livraison/Transport :		
Conditionnement(s) :	300 ml	

© Devomat Industries NV - rév. 2022-02-09a

Remarque : Ces données sont basées sur de longues années d'expérience et de recherche. Comme nous ne pouvons pas influencer le mode d'application, aucune responsabilité ne peut être acceptée sur la base de ces informations.