Repair Glue

Colle de réparation bi-composant à séchage rapide pour petites réparations. Sans eau ni solvants.

NMP FREE
VOC COMPLIANT

Application : pour la réalisation rapide et facile de petites réparations de parquet, notamment sur les parquets en mosaïque, les lamparquets, les planches à rainure et languette, etc. (parachevés ou non). Applicable sur tous les supports : chape, béton, bois, plaques de fibres, anhydrite, planchers en carrelage, … Ne pas appliquer sur des supports traités avec des primaires en phase aqueuse, vinyliques ou acryliques.
Devo Repair Glue a été spécialement conçue pour de petites réparations rapides : le ponçage est déjà possible après 45 minutes !

- Facile à utiliser et pas de surplus grâce au petit conditionnement de 1 kg ;
- Pour le collage de tous types de bois ;
- Ne contient pas d'eau ni de solvants ;
- Facile à étaler ;
- Peu d'odeur ;
- Adhérence très élevée ;
- Non irritant ;
- Aussi sur chauffage par le sol ;
- Ponçage après 45 min.

Mode d'emploi

Préparation du support : le support doit être propre, sec, exempt de graisses et de parties non adhérentes. Traiter au préalable les chapes poussiéreuses ou atteintes de poussiérage au moyen de Devo Primer Express PU. Veiller à ce que le support et l'élément à coller soient bien adaptés l'un à l'autre et soient prêts à être collés avant de mélanger les 2 composants, étant donné le temps de durcissement rapide de Devo Repair Glue.

Préparation du produit : amener le produit à température ambiante avant de l'utiliser. D'abord remuer la petite boîte de durcisseur (comp B), puis l'ajouter dans la grande boîte (comp A). Bien mélanger pendant quelques minutes à l'aide d'un bâton de mélange ou d'une petite spatule.

Application : appliquer à l'aide d'un peigne à colle à denture grosse, puis poser immédiatement le parquet et exercer une forte pression. Si possible, poser une presse ou un poids pendant 1 heure.

Pot life : env. 15 min.

Temps de séchage : ponçage après 45 à 90 min selon les facteurs environnementaux (humidité de l'air et température).

Parachèvement : après 2 heures

Temps de durcissement complet : 24 heures.

Température de mise en œuvre : de 15 à 25 °C.

Consommation : de 1000 à 1400 gr/m².

Nettoyage des outils : produit non durci : Devo PU Cleaner ou Devo Wet Wipes. Produit durci : mécaniquement à l'aide d'une spatule et/ou d'une éponge à poncer

Conservation : minimum 12 mois sous emballage d'origine bien fermé. Température de stockage entre 5 et 25°C.

Élimination des déchets : Éliminer les résidus de produit et les emballages vides conformément aux prescriptions locales en vigueur.

Attention : Temps de mise en œuvre très court !

Repair Glue

Propriétés techniques

Description (type) :	Colle de réparation bi-composant pour parquet, à durcissement rapide.
Base :	Polyuréthane - Epoxy
Propriétés caractéristiques :	Temps ouvert court, semi-élastique, adhérence élevée.
Mise en œuvre :	
Support :	Le support doit être propre, sec, exempt de graisses et de parties non adhérentes et doit convenir pour une pose conformément aux directives générales sur la pose de parquet.
Température du matériau :	15 – 25 °C.
Humidité de l'air :	+/- 60 %.
Humidité du matériau :	Chape jusqu'à 2 % d'humidité résiduelle, en cas de chauffage par le sol max. 1,5% d'humidité résiduelle, en cas d'anhydrite max. 0,5 % d'humidité résiduelle. Bois 9–12 % (chêne)
Préparation du produit :	Amener le produit à température ambiante avant de l'utiliser. D'abord remuer la petite boîte de durcisseur (comp B), puis l'ajouter dans la grande boîte (comp A). Mélanger pendant quelques minutes à l'aide d'un bâton de mélange ou d'une petite spatule.
Pot life :	Env. 15 min
Mise en œuvre :	Utilisez le peigne à colle adapté au support et au parquet à poser.
Diluant/Nettoyant :	Produit non durci : Devo PU Cleaner ou Devo Wet Wipes. Produit durci : mécaniquement avec une spatule et/ou une éponge de ponçage.
Consommation/pouvoir couvrant :	1000 – 1400 gr/m²
Épaisseur de couche :	Pas applicable.

Propriétés physiques et chimiques :		
Couleur(s) :	Beige	
Odeur :	Caractéristique	
Consistance :	Pâteuse	
Viscosité dynamique ou cinématique à 20 °C :	35.000 - 45000 cps	méthode : Brookfield
Poids spécifique 20 °C/densité :	1,65 kg/l	méthode : DIN 53217
Matières solides en poids :	99 %	méthode : calcul
Teneur en COV :	0 %	méthode : calcul
Séchage à 20 °C/65 % HR :	Ponçage après 45 à 90 min selon les facteurs environnementaux (humidité de l'air et température).	
Durcissement complet :	+/- 24 heures	
Brillant (H. 60°) :	Pas applicable.	
pH à 20 °C :	Pas applicable.	
Soluble dans l'eau à 20 °C :	Non soluble.	
Pression de vapeur/20 °C, mBar :	Pas applicable.	
Point-éclair :	> 60°C	
Auto-inflammation à :	Pas applicable.	
Résistance au cisaillement :	3,5 N/mm²	
Délai de conservation :	Minimum 12 mois sous emballage d'origine bien fermé. Température de stockage entre 5 et 25°C.	

Sécurité :

Comp A :

Pas applicable.

Comp B :

Comp A :

Attention : Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Comp B :

Contient : 4,4'-methyleendifenyldiisocyanate (MDI). **Danger :** Susceptible de provoquer le cancer. Nocif par inhalation. Peut provoquer des lésions aux organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Provoque une grave irritation oculaire. Consulter immédiatement un médecin. Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. Peut provoquer une allergie cutanée. Contient des isocyanates. Peut déclencher une réaction allergique. Se procurer les instructions avant utilisation. Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. EN CAS D'INHALATION: s'il ya difficulté à respirer, transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Informations écologiques :	
Biodégradable :	Non
Élimination :	Éliminer les résidus de produit et les emballages vides conformément aux prescriptions locales en vigueur.
Livraison/Transport :	
Conditionnement(s) :	1 kg (0,9 kg A + 0,1 kg B)

© Devomat Industries SA - rev. 2015-06-26a

Remarque : Ces données sont basées sur de longues années d'expérience et de recherche. Comme nous ne pouvons pas influencer le mode d'application, aucune responsabilité ne peut être acceptée sur la base de ces informations.